



# 54-0027-356

BascoClear vernice trasparente, opaca, softfeel.

Revisione 0

**basler  
lacke**  
New Ways in Surface Coating

## Scheda tecnica

### CARATTERISTICHE

#### Campo d'impiego:

Verniciatura delle superfici di plastica e metallo

#### Dati tecnici:

<b>Tipo di resina</b>	<b>Poliestere</b>	
<b>Lavorazione</b>	A spruzzo	
<b>Densità</b>	ca. 1.04 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Viscosità di lavorazione</b>	senza diluente (tixotropico)	
<b>Contenuto solido</b>	49.58 % +/- 2%	
<b>Miscela</b>	100:33 con 19-0400-000	
<b>Quantità di materiale</b>	25-40µm strato asciutto rispett. 70-90 g/qm quantità d'applicazione bagnato	
<b>Tempo d'impiegabilità</b>	ca. 2 ore a 23°C	
<b>Diluente</b>	18-0000-000 diluente speciale (max. 5 %)	
<b>Essiccamento</b>	scorrevole. accatastabile	<b>80°C</b> 30 min 60 min.

#### Indicazioni per la lavorazione:

Le superfici da verniciare devono essere perfettamente pulite. Plastiche come ABS non hanno bisogno di un fondo adesivo. Per altri materiali sintetici è consigliato sperimentare l'adesione. Usare senza diluente. Per pezzi di piccolo taglio, diluire al max. del 5%. BascoClear Softfeel non è soprastampabile o sopraverniciabile. Un essiccazione a forno ad 80°C è consigliabile. Ottiene l'essiccazione finale dopo una settimana a temperatura ambiente.

#### Attrezzatura:

Pistola: a flusso  
Aerografo: Ugello 2 - 1.6mm  
Pressione: 2 - 2.5 bar



Distribuito da:  
Mugnaini Group Srl  
Via delle Cannelle Z.I. di Montramito – 55040 Stiava Massarosa (LU)  
[info@mugnaini.it](mailto:info@mugnaini.it) – [www.mugnaini.it](http://www.mugnaini.it)



# 54-0027-356

**BascoClear vernice trasparente, opaca, softfeel.**

Revisione 0

**basler  
lacke**  
*New Ways in Surface Coating*

## Indicazioni generali:

Per l'adesione consultare la scheda di aderenza

## Conservazione:

12 mesi a +10 - +30 °C.

L'idoneità dei prodotti per un determinato uso o un tipo di lavorazione non è assicurato, né garantito. L'idoneità deve quindi in ogni caso essere verificata in anticipo dal committente per mezzo di test individuali adatti alle condizioni presenti nella propria azienda.

La responsabilità della Basler Lacke Ag si limita, con esclusione parziale, alle Condizioni generali di vendita e di consegna pubblicate sul sito [www.basler-lacke.ch](http://www.basler-lacke.ch), che sono parte integrante di ogni consegna. E' inoltre esclusa, nell'ambito previsto dalla legge, la responsabilità per ogni tipo di danno che potrebbe aver luogo qualora un prodotto dovesse dimostrarsi inadatto per un determinato impiego.

Questi dati riportati sopra sono la nostra attuale conoscenza dei prodotti, non sono garanzie, sono caratteristiche specifiche così come informazioni generali per la loro applicazione. Per domande o chiarimenti vogliate rivolgervi a Basler Lacke Ag, contattandoci tramite il sito internet [www.basler-lacke.ch](http://www.basler-lacke.ch)



Distribuito da:  
Mugnaini Group Srl  
Via delle Cannelle Z.I. di Montramito – 55040 Stiava Massarosa (LU)  
[info@mugnaini.it](mailto:info@mugnaini.it) – [www.mugnaini.it](http://www.mugnaini.it)