

Scheda tecnica

BascoClear, 2C lacca trasparente, lucida, stabilizzata-UV

Nummer dell'articolo: 54-0111-341

Campo d'impiego: Verniciatura substrati, plastica-metallo
Aderenza diretta su carbonio
Buone caratteristiche d. temperatura
Buona resistenza agli agenti chimici VDA 621-412

La responsabilità della basler lacke ag si limita, con esclusione parziale, alle Condizioni generali di vendita e di consegna pubblicate sul sito www.basler-lacke.ch, che sono parte integrante di ogni consegna. E' inoltre esclusa, nell'ambito previsto dalla legge, la responsabilità per ogni tipo di danno che potrebbe aver luogo qualora un prodotto dovesse dimostrarsi inadatto per un determinato impiego.

L'idoneità dei prodotti per un determinato uso o un tipo di lavorazione non è assicurato, né garantito. L'idoneità deve quindi in ogni caso essere verificata in anticipo dal committente per mezzo di test individuali adatti alle condizioni presenti nella propria azienda.

Dati tecnici:	Tipo di resina:	Acrilica
	Sistema di verniciatura:	Polyurethano
	Lavorazione:	A spruzzo
	Densità:	1.040 - 1.055 g/cm ³
	Viscosità di lavorazione:	17-23 s DIN 4mm
	Contenuto solido:	66.77 % +/- 2%
	Mischela:	100:100 con 19-0400-000
	Quantità di materiale:	20-30µm film secco
	Tempo d'impiegabilità:	ca. 3.5 ore a 23°C
	Diluyente:	18-0120-000 Solvente speciale, lungo ESTA / IR Come raccomandazione il 5-20% corrisponde a la viscosità di lavorazione a temperatura ambiente. La diluizione dipende dalle circostanze climatiche locali e deve essere registrata individualmente.
	Essiccamento:	80°C fuori polvere < 15 Min. carteggiabile 30 Min accatastabile 1 h

Indicazioni per la lavorazione: Le superfici da verniciare devono essere perfettamente pulite. A seconda del fondo trattato, può essere necessaria una carteggiatura intermedia.

Attrezzatura:
Pistola: a flusso
Aerografo: Ugello 1.2 - 2.4 mm
Pressione: 2 - 2.5 bar

Varie: Chem. Beständigkeit: geprüft in Anlehnung an VDA 621-412
Temp. Beständigkeit: 120°C 14d
140°C 4d

basler lacke ag
Bresteneggstrasse 17
CH -5033 Buchs
Switzerland

Phone +41 (0)62 837 93 00
Fax +41 (0)62 837 93 60
Info@basler-lacke.ch
www.basler-lacke.ch

**basler
>lacke**
New Ways in Surface Coating

BascoClear, 2C lacca trasparente, lucida, stabilizzata-UV

Resistenza chimica: presso la linea VDA 621-412
Resistenza temperatura: 120°C 4 giorni

Conservazione: 12 mesi giù consegna a +10 - +30 °C.
