



MG 6028
Universal Primer
Scheda Tecnica



Caratteristiche Tecniche:

<p>Base chimica: Polimero poliuretano in soluzione</p> <p>Colore: nero</p> <p>Densità: Circa 1,01 Kg/l.</p> <p>Contenuto solido: Circa 35%</p> <p>Tempo di essiccazione: 10 min. a 23° C./ 50% U. R.</p> <p>Resistenza alla temperatura: - 40° C./ + 90° C.</p> <p>Stabilità: 12 mesi (in locali freschi e asciutti)</p> <p>Trasporto: classificato come sostanza infiammabile</p> <p>Temperatura d'applicazione: da + 10° C. a + 35° C.</p>	<p>Descrizione:</p> <p>MG 6028 è un primer liquido di medio bassa viscosità adatto a metalli e plastiche</p> <p>Modalità d'impiego:</p> <p>Le superfici destinate all'impiego devono essere pulite, prive di polveri, grassi ed asciutte. Applicare con un pennello il primer in strato sottile.</p> <p>Resa: 150 gr. per m² circa</p>
--	--

Altre informazioni:

Per consigli su l'utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, ove sono riportati tutti i dati necessari da punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione inerente la sicurezza.

Edizione Gen.2010

I consigli tecnici che i nostri funzionari comunicano verbalmente o per iscritto come supporto al cliente o all'applicatore sono dedotti dalle nostre esperienze, corrispondenti all'attuale stato di conoscenza pratica e scientifica, quindi, non sono impegnativi e non esprimono alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio al contratto di compravendita.

Essi non annullano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto è inerente la loro idoneità all'uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene impegnativo per quanto sopra riportato ai fini della veridicità del contenuto, solo se completata di timbro e firma del personale legale delegato.

Discordanza del contenuto e/o utilizzo dall'originale precitato non implicherà alcuna responsabilità da parte della Mugnaini Group S.r.l.

Il cliente o l'applicatore è tenuto controllare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per il lotto di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto.

Nel dubbio si prega di contattare il ns. Ufficio Tecnico